HMK-Reinigung-HMK-Schutz-HMK-Pflege-HMK-Reinigung-HMK-Schutz-HMK-Pflege-HMK-Reinigung-HMK-Schutz-HMK-Pflege-HMK-Reinigung-HMK-Schutz-HMK-Pflege-HMK

MÖLLER-CHEMIE STEINPFLEGEMITTEL GmbH
ZIEGELTALSTRASSE 2
D-93346 IHRLERSTEIN
TELEFON 09441-176940
TELEFAX 09441-1769499
www.moellerstonecare.eu
info@moellerstonecare.eu

MŒLLER STONE CARE

SOLNHOFENER PLATTEN *TI-2*

– bruchrau – angeschliffen –

Pflegeanleitung geprüft nach DIN 18332 (EN 12440)

VORAUSSETZUNGEN

Bei der Behandlung von neu verlegten Flächen muss eine ausreichende Trocknungszeit eingehalten werden, damit die Feuchtigkeit aus Belag und Unterkonstruktion entweichen kann (max. Restfeuchte 2-4%).
Im Kleberbett verlegte Beläge ca. 2-3 Wochen, im Mörtelbett verlegte Beläge ca. 4-6 Wochen
Diese Wartezeiten sind Richtwerte, d.h. witterungs- und objektbezogen können die Wartezeiten entsprechend länger sein.
Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist vor der Reinigung und Weiterbehandlung abzuschalten. Der zu behandelnde Belag muss naturkalt, sauber, trocken, frei von Flecken und saugfähig sein.
Legen Sie eine Musterfläche an um Eignung und Verbrauch zu prüfen. Etiketten bitte genau lesen. Arbeitsräume gut lüften.

VERFUGHILFE

Vor dem Verfugen:	**S40**	**Verfugungs-Vorimprägnierung**	Ergiebigkeit:	ca. 40-60 m²/Liter

REINIGUNG

Bauschmutz:	**R55**	**Grundreiniger** -säurefrei-	Ergiebigkeit:	ca. 10-80 m²/Liter
Zementschleier:	**R83**	**Natursteinreiniger** -Zementschleier-Ex- nur sehr stark verdünnt und sehr kurze Einwirkzeit	Ergiebigkeit:	ca. 5-30 m²/Liter
Flecken:	siehe technische Information Nr. 1			

Nach jeder Reinigung muss der Belag vor einer weiteren Behandlung mind. 1-2 Tage gut austrocknen (max. 2-4 % Restfeuchte).

SCHUTZ – innen

ohne Farbvertiefung:	**S32W**	**Fleckschutz** -wassergelöst-	Ergiebigkeit:	ca. 5-20 m²/Liter
geringe Farbvertiefung:	**S34N**	**Fleck-Schutz** -Top-Effekt- zweiter Auftrag nach 24h erforderlich	Ergiebigkeit:	ca. 5-20 m²/Liter
Farbvertiefung:	**S44**	**Fleck-Schutz** -farbvertiefend-	Ergiebigkeit	ca. 5-20 m²/Liter
Farbvertiefung matt**:**	**S35**	**Farbvertiefer** -matt- einmal S34N und nach 24h einmal S35 auftragen	Ergiebigkeit	ca. 5-10 m²/Liter
Farbvertiefung seidenglänzend**:**	**S37**	**Steinsiegel** -seidenglänzend- einmal S34N und nach 24h einmal S37 auftragen	Ergiebigkeit	ca. 5-10 m²/Liter

Die Imprägnierungen und Versiegelungen haben nach dem Abtrocknen keine gefährlichen oder gesundheitsschädlichen Eigenschaften mehr. Daher können die Imprägnierungen auch für Küchenarbeitsplatten eingesetzt werden.

PFLEGE – innen

Regelmäßige Pflege:	**P24**	**Edel-Steinseife** -Wischpflege- (Naturprodukt) dem Wischwasser regelmäßig zugeben (ca. 25-50 ml/10 Liter Wasser).
Stark beanspruchte Flächen: -nur für innen geeignet-	**P23**	**Steinglanz** -Steinbodenpflege- dem Wischwasser zugeben (ca. 100-200 ml/10 Liter Wasser), d.h. ca. fünfmal mit P24, dann einmal mit P23 wischen.
Periodische Grundreinigung:	**R55**	**Grundreiniger** -säurefrei- periodisch bei Bedarf eine leichte Bürstenreinigung durchführen.

ALTBELÄGE

Pflegemittel- und Schmutzschichten:	**R55**	**Grundreiniger** -säurefrei-	Ergiebigkeit:	ca. 10-80 m²/Liter
Wachsschichten:	**R54**	**Lösefix** -wasserlöslich-	Ergiebigkeit:	ca. 5-10 m²/Liter

Voraussetzung für gutes Gelingen und Haltbarkeit der Weiterbehandlung ist eine sehr sorgfältige Reinigung der Altbeläge. Eventuell zweimal reinigen. Nach der Trocknung weiter verfahren wie ab dem Punkt „**Schutz**“ beschrieben.

UMWELTSCHUTZ

Alle Spezialerzeugnisse sind, soweit diese dem deutschen Waschmittelgesetz unterliegen, beim UMWELT-BUNDESAMT BERLIN registriert.

Unsere Spezialerzeugnisse werden seit Jahrzehnten von führenden Natursteinwerken empfohlen.

Diese technische Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Der Verarbeiter muss wegen der unterschiedlichen Anwendungsfälle eigene Prüfungen und Versuche durchführen. Durch technischen Fortschritt sich ergebende Änderungen behalten wir uns vor. Schutzrechte Dritter und allgemeine gesetzliche Vorschriften sind vom Verarbeiter zu beachten.

Alle Spezialprodukte sind im guten Naturstein- und Fliesenfachhandel erhältlich.

Ihr Fachhändler:

Ó MŒLLER STONE CARE D-01.12